

KONTAKTFOL 150

**TŘÍVRSTVÁ KONTAKTNÍ VYSOCE DIFÚZNÍ
PODSTŘEŠNÍ FÓLIE URČENÁ PRO PŘÍMOU
POKLÁDKU NA BEDNĚNÍ NEBO NA TEPELNOU
IZOLACI**

Technická data:

Materiál:	polypropylen
Hmotnost:	cca 150 g/m ² EN 1849-2
Barva:	černá / černá
Reakce na oheň:	třída E EN 13501-1
Odolnost proti pronikání vody:	W1 EN 1928
Propustnost páry: ekvivalentní difúzní tloušťka Sd:	0,02 m
Propustnost vodních par:	cca 1200 g/m ² /24hod. EN 12572
Odolnost proti vytržení z hřebíku – podélný/příčný směr:	cca 160/210 N ± 20% EN 12310-1
Pevnost v tahu - podélný/příčný směr:	cca 310/230 N ± 20% EN 12311-1
Odolnost proti UV záření:	3 měsíce
Teplotní stálost:	od -40°C do +80°C
Délka role:	50 m
Šířka role:	1,5 m
Váha role:	cca 11,5 kg
Množství rolí na paletě:	28 rolí

Montážní návod:

- fólii pokládejte potiskem k sobě (ke střešní krytině)
- pokládku provádějte odspodu rovnoběžně s okapovou hranou, kraj fólie je vhodné opatřit okapovou lištou
- zamezte dotyku fólie s nezaschlou impregnací
- v případě zateplené střechy až do hřebene instalujte fólii přes hřeben s přesahem minimálně 30 cm, pokud je střecha nezateplená, musí být v hřebeni ventilační mezera
- vertikální přesahy musí být umístěny na krokách, zajištěny kontratátí a podlepeny lepicí páskou
- používejte systémové pásy a lepidla k této fólii – viz náš katalog
- fólie nenahrazuje funkci střešní krytiny
- technické změny vyhrazeny